

ปูนมอร์ตาร์ทูราวัน



ฉาบสิ้น ก่อแครง พลมน้ำใช้ได้ทันที



พลมน้ำ
ใช้ได้เลย



เพิ่มแรงยึดเกาะ



เพิ่มความอุนน้ำ

50 กก.



ปูนมอร์ตาร์ หรือปูนสำเร็จรูป คือ ปูนซีเมนต์ที่ผสมทรายในถัง มีสารพิเศษที่ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะและเพิ่มความชุ่มน้ำ ในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพียงผสมน้ำสะอาดตามสัดส่วน ก็สามารถใช้งานได้เลย ใช้สำหรับงานก่ออิฐ บานฉาบปูน รวมไปถึงงานซ่อมแซมพื้นผิวปูนต่างๆ



ปูนก่ออิฐฉาบฉวย 50 กก.

สำหรับก่อผนังอิฐฉาบฉวย
ก่อแครง เบ๊นแครง มีสารเพิ่มแรงยึดเกาะ
ทำให้เนื้อปูนปั้นขึ้นรูป ชัดแนวก่อได้ง่าย
เนื้อปูนแข็งเร็ว สามารถก่อได้สูงสุด
250 ก้อน/ถุง



ปูนฉาบอิฐฉาบฉวย 50 กก.

สำหรับฉาบผนังอิฐฉาบฉวย
ฉาบได้มากถึง 3.6 ตร.ม./ถุง* มีสาร
เพิ่มพองอากาศ และสารเพิ่มความชุ่มน้ำ
ช่วยให้ฉาบง่าย เบาลง ลดการแตกร้าว
สามารถกลับมาปรับหน้าปูนได้
*ตามที่ความหนา 1 ซม.




ปูนก่อทั่วไป 50 กก.

สำหรับก่อผนังอิฐฉาบฉวยและอิฐบล็อก
มีสารเพิ่มความชุ่มน้ำ ทำให้เนื้อปูนมี
ความคงตัวขณะใช้งานและเพิ่มแรงยึด-
เกาะทำให้ผนังทนทานแข็งแรง
*ปริมาณการใช้งาน (ขึ้นอยู่กับขนาดความหนาที่ก่อ)
-ก่ออิฐฉาบฉวย ก่อได้ประมาณ 1-1.5 ตร.ม./ถุง
-ก่ออิฐบล็อก ก่อได้ประมาณ 2-2.5 ตร.ม./ถุง



ปูนฉาบทั่วไป 50 กก.

สำหรับฉาบผนังอิฐฉาบฉวยและอิฐบล็อก
ฉาบได้ 1.6-1.7 ตร.ม./ถุง* มีสาร
เพิ่มแรงยึดเกาะ เพิ่มพองอากาศ ลดการ
หลุดร่อนและมีสารเพิ่มความชุ่มน้ำ ช่วย
ให้ฉาบง่าย เบาลง ลดการแตกร้าว
*ตามที่ความหนา 1.5 ซม.

ประเภทปูน	การใช้งาน		
ปูนฉาบอิฐฉาบฉวย	ผสมกับน้ำสะอาด ในอัตราส่วน น้ำประมาณ 10-11.5 ลิตร ต่อปูน 1 ถุง (50กก.)		
ปูนฉาบทั่วไป	ผสมกับน้ำสะอาด ในอัตราส่วน น้ำประมาณ 9.5-11 ลิตร ต่อปูน 1 ถุง (50กก.)	ฉาบปูนด้วยเกรียงฉาบหรือใช้กับเครื่อง พ่นปูนฉาบได้ โดยฉาบหนาครั้งละ 1 ซม. หรือแบ่งการฉาบออกเป็นชั้นได้ โดยแต่ละชั้นมีความหนาไม่เกิน 1 ซม.	บ่มน้ำให้ผนังขึ้นใน 3 วันแรก
ปูนก่ออิฐฉาบฉวย	ผสมกับน้ำสะอาด ในอัตราส่วน น้ำประมาณ 13-15.5 ลิตร ต่อปูน 1 ถุง (50กก.)		ใช้เกรียงบด ปูนที่ความหนา 2-3 มม. และ ก่อตามขั้นตอน
ปูนก่อทั่วไป	ผสมกับน้ำสะอาด ในอัตราส่วน น้ำประมาณ 7-9 ลิตร ต่อปูน 1 ถุง (50กก.)		ก่ออิฐฉาบฉวย หรืออิฐบล็อก ตามขั้นตอน การก่อทั่วไป

หมายเหตุ : สัดส่วนการผสมคอนกรีต อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพวัสดุผสมและประเภทของงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของวิศวกรโยธา • ภาพที่ใช้ในการ
ควบคุมปริมาณวัสดุผสมแต่ละชนิด ให้ใช้ภาชนะที่มีประเภทและขนาดเท่ากัน

อิฐมวลเบาดูร่าวัน สำหรับงานผนังบ้าน อาคารต่างๆ น้ำหนักเบากว่า
ประหยัต้นทุนโครงสร้างอาคารมากกว่า ได้มาตรฐาน มีสีเขียวตรงทุกก้อน
แข็งแรง ทนทานทุกสภาพอากาศ สามารถยึดเกาะได้

ขนาด	คุณภาพ	การใช้งาน
7.5 x 60 x 20 ซม.	กำลังรับแรงอัด >30 ksc	8.33 ก้อน/ตร.ม.

